

АО «Первоуральский новотрубный завод»
 Россия, 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Торговая, 1. Тел.: (3439) 27-77-77.
 (При возмещении адресов, связанных с качеством отгруженной продукции, просим направлять запросы, касающиеся наш номер сертификата,
 тел.(3439) 27-68-56, факс (3439) 27-53-23, E-mail: Офис.Счетухина@nczfirst.ru)



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № АК - 687168/05

Выдан 03.03.2020 на трубы горячедеформированные Распоряжение на отгрузку № 21

Получатель: Открытое акционерное общество "МЕТАЛЛСЕРВИС", 101000 МОСКВА ул. СТАХАНОВСКАЯ, д.19

Трубы изготовлены по заказу № 1104119 /20

Отгрузка произведена 03.03.2020 в вагонах № 68007327


Трубы соответствуют ГОСТ 8732-78/В8731-74

№ партии	Размер труб, мм	Количество		Марка стали	№ партии	ГОСТ	Состояние	Максимальные свойства			Технологические испытания				
		штук	метров*					Предела текучести, кгс/мм²	Предела прочности, кгс/мм²	Относительное удлинение, %	Степень вальне	Раздвиг	Бортование	Изгиб	
8367	76x 16 ИД	45	320	20	9F9006			49		30					
8493	102x 16 ИД	39	265	20	9F9210			49		30					
8589	168x 18 ИД	42	292	20	0R1201			49		30					
8654	76x 8 ИД	108	753	20	0R1486			48		30					
8666	76x 15 ИД	108	828	20	0R1490			49		28					
		342	2428,000	64710,0				51		28					

* - определяется расчетом

** - определяется взвешиванием

Примечание: ИД - внутренняя длина, МР - мерная длина, ИБ - не боится коррозии, ДТ - ограниченная длина, КР - кратные, КН - кратные, количество кратностей



Предприятие №1
Для сертификатов

№ партии	Номера ящиков	ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В %														Шероховатость		
		сера	марганец	кремний	сера	фосфор	хром	никель	медь	цинк	алюминий	титан	ванадий	ниобий	молибден	мышьяк	наружный мм	внутренний мм
8367	9F9706	0.19	0.372	0.206	0.0171	0.0081	0.104	0.126	0.177	0.010								
8493	9F9210	0.185	0.381	0.204	0.0057	0.0071	0.115	0.141	0.212	0.0116								
8589	0R1201	0.178	0.377	0.19	0.010	0.0088	0.128	0.118	0.183	0.010								
8654	0R1486	0.186	0.36	0.186	0.0047	0.0076	0.092	0.108	0.166	0.0092								
8666	0R1490	0.185	0.388	0.196	0.0071	0.0082	0.115	0.115	0.167	0.0098								

Гидролавление труб гарантируется

Химсостав труб соответствует нормам ГОСТ 1050-2013 для м/с 20

Маркировка труб


Трубы отгружены без обрезки концов.

Отходы на обрезь в общий метраж и гонаж не включены.



Отгрузка производится по фактической массе.

Инспектор ЦТК: Бунаков К.С.



Контролер ЦТК: Бунаков К.С.

