



| | | |
|---|--|---|
| <p>Иготовитель Почтовый адрес Заводской проезд, дом 1</p> <p>Телеграфный адрес "Утро" Телефайн 348416 E-mail sintz@sinz.ru, otk@sintz.ru Телефоны для справок 8(3439)36-35-82 факс 8(3439)36-31-97, 8(3439)36-37-91</p> | <p>Публичное акционерное общество "Синерский трубный завод" 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, дом 1</p> | <p>Код предприятия по ОКП 00186631 ИНН 6612000551</p> <p>Адрес и наименование Банка ПАО "СБ-БАНК" ЕКАТЕРИНБУРТ БИК 046577756 Расчетный счет 4070281010100000795 Корреспондентский счет 30101810800000000756</p> |
|---|--|---|



Сертификат качества № 1300253096П-2

| | | | | | |
|-------------------------|---|--------------|------------------------------------|-----------------|----------|
| Дата выдачи сертификата | 31.05.2018 | Вид упаковки | пакеты | Вагон № | 58476714 |
| Грузополучатель | АО "Жилевская металлбаза" 142822, Московская область, Ступинский район, километр 93 (Автомостраль М4 Дон тер.), владение 3, строение 1 | Заказ | 300362314 | Количество мест | 3 |
| Наименование продукции | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные общего назначения | НТД | ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8731-74 гр. В | Листов | 1 |
| | | | | Лист | 1 |

| № п/п | № пакета | № партии | Марка стали | № плавки | Размер | | Коль-во, шт | Масса, кг | | Общая длина, м | |
|---------------|------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|----------------|---------------|
| | | | | | Диаметр, мм | Толщина, мм | | Фактич. | Теоретич. | | |
| 1 | 3218008684 | 4827 | 20 | 811917 | 89 | 9,0 | 24 | 4920 | 4944 | 278,40 | |
| 2 | 3218008685 | 4827 | 20 | 811917 | 89 | 9,0 | 17 | 3500 | 3502 | 197,20 | |
| 3 | 3218008740 | 4827 | 20 | 811917 | 89 | 9,0 | 9 | 1780 | 1804 | 101,58 | |
| ИТОГО: | | | | | | | | 50 | 10200 | 10250 | 577,18 |



КОПИЯ ВЕРНА



| № партии | № плавки | Химический состав, % | | | | | | | | | | Технологические свойства | | Механические свойства | | | | |
|----------|----------|----------------------|-------------|------------|--------|----------|---------|-----------|---------|---------------------|-----------|--------------------------|-------|---|---|------------------------------|---|-----|
| | | Углерод С | Марганец Mn | Кремний Si | Сера S | Фосфор P | Хром Cr | Никель Ni | Медь Cu | Азот N ₂ | Мышьяк As | Сплочивание | Загиб | Времен. сопротив. разрыву ов, кгс/мм ² | Предел текучести σ, кгс/мм ² | Относительное удлинение δ, % | Ударная вязкость КСU (среднее) при температуре °C | |
| 4827 | 811917 | 0,187 | 0,441 | 0,22 | 0,0058 | 0,015 | 0,016 | 0,043 | 0,009 | 0,0049 | 0,0005 | УД | УД | 46,0 | 29,5 | 33,0 | 10,5 | -40 |
| | | | | | | | | | | | | УД | УД | 46,0 | 31,0 | 30,0 | 10,8 | -40 |

Маркировка: по ГОСТ 10692-15.
(указывается маркировка согласно требованиям нормативной документации)

Примечание: трубы с фаской, термическая обработка с прокатного нагрева, неразрушающий ультразвуковой контроль - выдержали, химический состав по ГОСТ 1050-13, способность труб выдерживать гидравлическое давление Рисп. = 200 кгс/см² гарантируется технологией производства согласно п. 1.9, 1.9а ГОСТ 8731-74.
(указываются все дополнительные требования ИД и заказа)

ЕЛ

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям.
При переписке по вопросам качества ссылаться на № сертификата.

Оставить отзыв о качестве поставленной продукции можно на сайте Группы ТМК в разделе « Контакты / обратная связь » по адресу <https://www.tmk-group.ru/roll/8>. Ваше мнение важно для нас! ».



КОПИЯ ВЕРНА

Поставка по теоретической массе

Целостность продукции и упаковки при отгрузке проверена
Фирсова М.А.
ФИО



Макарова Н.В.

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Для проверки подлинности СК перейдите по ссылке <https://client-service.tmk-group.com/cert-view>, используйте проверочный код 12559311